

NUVOLA

LAVABILE PER INTERNI

412

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NUVOLA é una idropittura lavabile per interni adatta per decorare internamente pareti in muratura, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages, ecc.
 Formulata con copolimeri vinilici, pigmenti purissimi, cariche pregiate ed additivi vari, é dotato anche di buon potere coprente ed ancorante, stabilit  agli alcali, facilit  d'applicazione, buona resistenza allo sfregamento a secco ed a umido.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,60 kg/l
Viscosit� di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione �C:	5-30� C umidit� max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di NUVOLA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di NUVOLA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5  C e superiori a 30  C

DATI PRINCIPALI A 20 C. E 70% DI UMIDIT  RELATIVA.



STRUMENTI: Pennello - Rullo - Spruzzo



DILUIZIONE: Acqua 30-60% in volume



RESA TEORICA: 9-11 mq/lt



ESSICCAZIONE: Fuori polvere : 20 minuti
Completa: 24 ore

Poich  le condizioni e le possibilit  d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilit  di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilit  in ordine ai risultati.