

ENAQUA LUCIDO

SMALTO ACRILICO UNIVERSALE

011

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ENAQUA LUCIDO è uno smalto acrilico inodore a basso impatto ambientale, per esterni ed interni, adatto ad ogni tipo di supporto: ferro, legno, lamiere zincate, PVC, etc.

Grazie alla sua speciale formulazione è di facile utilizzo, non gocciola durante l'applicazione, presenta una buona adesione al supporto, ottima copertura, dilatazione, resistenza all'abrasione e al lavaggio.

Il prodotto non ingiallisce, è dotato di ottima stabilità alla luce e agli agenti atmosferici; possiede inoltre alta plastificazione ed elasticità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,15 - 1,25 kg/l
Viscosità di fornitura:	2000-2500 CPS A 23°
Colori:	Bianco - Basi tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

ENAQUALUCIDO può essere applicato su superfici già verniciate, avendo cura di asportare le eventuali parti di vernice in fase di distacco. Lavare la superficie con acqua e detersivo e risciacquare con cura. Applicare infine due mani di prodotto. **FERRO NUOVO:** eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio. Spolverare ed applicare due mani di TRIELLO all'acqua, intervallate da carteggiatura. Applicare infine due mani di ENAQUA LUCIDO, carteggiando leggermente dopo la prima mano.

LEGNO NUOVO: applicare 2-3 mani di ENAQUA SOTTOSMALTO riempitivo all'acqua intervallate da leggera carteggiatura. Applicare quindi due mani di ENAQUA LUCIDO, carteggiando leggermente dopo la prima mano.

P.V.C. E MATERIALI PLASTICI: pulire e sgrassare con solventi idonei ed applicare una mano di TRIELLO all'acqua, procedere poi alla finitura con due mani di ENAQUA LUCIDO.

ALLUMINIO NON ANODIZZATO: sgrassare con diluente o lavare accuratamente la superficie con acqua e detergente, risciacquando con cura e facendo asciugare perfettamente. Se possibile, carteggiare leggermente. Applicare una mano di TRIELLO all'acqua e procedere quindi alla finitura con una o due mani di ENAQUA LUCIDO.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 44 g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it