

LEGNUS VERNICE OPACA

VERNICE PER LEGNO-FLATTING

102

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEGNUS VERNICE OPACA è una vernice trasparente prodotta con resina fenolica ed alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce eccezionale resistenza agli agenti aggressivi esterni e distensione al film di vernice, rendendo il prodotto più indicato come protettivo trasparente del legno in ambiente marino. E' adatto inoltre per la finitura di pregio di infissi e manufatti d'arredamento, è iningiallente ed è resistente ai raggi U.V.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,9 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec tazza ford 4
Colori:	Incolore - Tinte di cartelle
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

Legno nuovo: Il legno deve presentarsi ben pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Carteggiare bene il supporto, applicare una o due mani di LEGNUS IMPREGNANTE, applicare una o più mani di LEGNUS VERNICE OPACA.

Superfici in legno già verniciate: Carteggiare accuratamente il supporto, per eliminare tutti i residui di vernice precedenti ed eventuali dislivelli del supporto. Applicare una o due mani di LEGNUS IMPREGNANTE applicare una o più mani di LEGNUS VERNICE OPACA.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/f, tipo BS: valore limite 700g/l. Questo prodotto contiene <540g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it