

FONDO FINITURA UNIFORMANTE

SILICATI DI POTASSIO

311

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI è un prodotto di fondo-finitura minerale a base di silicato di potassio modificato, applicabile a pennello o rullo. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto ripristinando "l'effetto intonaco". È indicato anche per l'intervento su lastre in cartongesso e cemento armato nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco, risulta un sottofondo adatto per rivestimenti spatolati; è inoltre indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature, da usare come strato intermedio per regolarizzare rappezzi e superfici esterne con differenti granulometrie. Ottima durezza, elevato potere riempitivo. Ottimo fondo di collegamento per prodotti a base acrilici, silossanici e stiroloacrilici. Ottima traspirabilità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI E CEMENTO ARMATO: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie. Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 28 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. Applicare una mano di PRIMER AI SILICATI diluito al 100% in volume con acqua. Applicazione una o due mani di FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO diluito con PRIMER AI SILICATI dal 5 al 20% a secondo della finitura desiderata.

MURI E CEMENTO ARMATO GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicazione di una mano di PRIMER AI SILICATI diluito al 100% in volume con acqua o di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 50 % in volume con Ragia minerale. Applicazione di una o due mani di FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO diluito con PRIMER AI SILICATI dal 5 al 20% a secondo della finitura desiderata.

ATTENZIONE : IL FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO può essere lasciato tal quale o sopra verniciato con idonei prodotti ai silicati o ai silossani. Nel caso non venga sopra verniciato si può additivare con l'additivo anti alghe.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 17g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



20-30%

FONDO AI SILICATI



1

ora
FUORI POLVERE



24

ore
COMPLETA



4 | 5

MQ. / LITRI PER MQ. M2

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it