

# IDROPELENTE AL SILICONE

TRASPARENTE PROTETTIVO PER SUPERFICI  
CEMENTIZIE E LAPIDEE, A VISTA

317

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

"IDROPELENTE AL SILICONE" è un impregnante incolore in fase solvente, adatto per il trattamento idrorepellente di materiali edili minerali come intonaci, calcestruzzi di ogni genere, mattoncini e pietre a vista, gesso, terracotta, tegole, e qualsiasi altro supporto simile che abbia capacità di assorbimento. È un protettivo trasparente, monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa, non pellicolante, a base di un composto organo-polisilossano oligomerico con le seguenti proprietà:

- elevata penetrazione nel supporto e resistenza agli agenti atmosferici e al gelo, o comunque agli sbalzi termici, e a tutti gli aggressivi ambientali;
- ottima resistenza agli alcali e perfetto ancoraggio al supporto;
- rapidità di essiccazione fuori polvere;
- non occlude la porosità del supporto permettendone la naturale permeabilità al vapore acqueo e d'aria;
- conferimento dell'effetto perla al supporto, con conseguente prevenzione alla formazione di efflorescenze saline.

Nel tempo, l'effetto perla superficiale, tende ad attenuarsi, ma l'azione protettiva continua in profondità per molti anni. Adatto per applicazioni su superfici verticali, esterne ed interne. Il prodotto non altera in nessuna maniera l'aspetto del supporto trattato. In caso la superficie da trattare presenti evidenti lesioni e crepe, tenere presente che il prodotto non ha potere riempitivo o autolivellante. Qualora su una superficie trattata con "IDROPELENTE AL SILICONE" si renda necessaria una sovrapposizione di una idropittura o di un rivestimento in fase acquosa, è necessario pre-applicare una mano di "DAMASPLUS TRASPARENTE" tal quale, che funga da ponte di contatto. Non applicabile su superfici non assorbenti quali ceramica, vetro, cotto cerato, ferro, metalli critici.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	0,85 - 0,89 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	8 - 12 sec, tazza ford 4
<b>Brillantezza:</b>	Non altera in alcun modo l'aspetto naturale del supporto
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Ragia minerale
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 lt - 5 lt - 25 lt

## CICLI APPLICATIVI

Il supporto deve essere spazzolato e spolverato fino a rimuovere ogni impurità. Rimuovere anche eventuali frammenti o residui di muro cadenti e quindi ripristinare adeguatamente. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto specie in profondità, ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

NON DESTINATO AD USI DI CUI ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.